

物性表

TAIRILIN Bottle Grade PET Resin

グレード:3882

特性	単位	値	試験方法
IV 値	dl/g	0.88±0.02	ASTM D4603
融点	°C	245±3	ASTM D3418
ASH 含有率	%	≤0.02	Nan Ya Method
水分率	%	≤0.30	Nan Ya Method
アセトアルデヒド含有量	ppm	≤1.0	Gas Chromatography
カルボルシル基	10 ⁻⁶ equ/g	30±10	Titration Method
密度	g/cm ³	1.40±0.01	ASTM D1505
嵩密度	g/cm ³	0.89±0.05	JIS K-5101
チップサイズ	個/2g	140±5	Weight scale
色調	L	91.5±2.0	ASTM E1164
	B	-0.2±1.0	ASTM E1164

* 試験は一般的な規格の条件に従って試験をおこない、得た代表値であり、保障値、規格値ではありません。

販売元:株式会社ツカサペトコ

TEL:045-650-6825 FAX:045-650-6826

製造元:Formosa Industries Corporation

株式会社ツカサペトコ

〒231-0021 横浜市中区日本大通18番地KRCビル TEL 045-650-6825 FAX 045-650-6826